

Abriendo camino a la comodidad.



Perseverance
destalonado
42-01




TALLAS
34 - 44

(RH)
Resistente a
Hidrocarburos



(AD)
Suela en Poliuretano de
Carga Repartida Antideslizante




(MD)
Suela Monodensidad
Resistente a la Abrasión



(DE)
Protección Contra
Riesgo Eléctrico



(AI)
Carga de PU para
Absorción de Impacto



Normatividad Técnica:

DENSIDAD – 0,52 (+/- 0,02) g/cm³.

DUREZA – 45 +/- 2 SHORE A.

PESO PROMEDIO – 540 Gramos.

.RESISTENCIA A LA ABRASIÓN – Norma (ASTM D1630 - ISO 4649) Max. 160 mm³.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN – Norma (NTC – 20344) Max. 4mm en 30 Kilociclos.

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO – Norma (UNE-EN ISO 20344 - UNE-EN ISO 20345)

Coeficiente de fricción mayor a 0.31.

RESISTENCIA DIALECTRICA – Norma dieléctrica (ASTM F 2413 – ASTM F 2412)

Menor a 1 mA de fuga en 1 min 18 KV.

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS – Norma (UNE EN ISO 20345) Aumento de volumen menor al 12%.