

Abriendo camino a la tranquilidad.

Perseverance destalonado 42-02



Normatividad Técnica:

- DENSIDAD – 0,52 (+/- 0,02) g/cm³.
- DUREZA – 45 +/- 2 SHORE A.
- PESO PROMEDIO – 540 Gramos
- RESISTENCIA A LA ABRASIÓN – Norma (ASTM D1630 - ISO 4649) Max. 160 mm³.
- RESISTENCIA A LA FLEXIÓN – Norma (NTC – 20344) Max. 4mm en 30 Kilociclos.
- RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO – Norma (UNE-EN ISO 20344 - UNE-EN ISO 20345)
Coeficiente de fricción 0.41.
- RESISTENCIA DIALECTRICA – Norma dieléctrica (ASTM F 2413 – ASTM F 2412)
Menor a 1 mA de fuga en 1 min 18 KV.
- RESISTENCIA A HIDROCARBUROS – Norma (UNE EN ISO 20345) Aumento de volumen menor al 12%.

NOTA: - NO USAR O PONER EN CONTACTO CON CLORO, HIPOCLORITO Y DEMAS DERIVADOS
- LAVAR CON JABÓN NEUTRO Y AGUA



TALLAS
34 - 44

(RH)
Resistente a
Hidrocarburos

(AD)
Suela en Poliuretano de
Carga Repartida Antideslizante

(MD)
Suela Monodensidad
Resistente a la Abrasión

(DE)
Protección Contra
Riesgo Eléctrico

(AI)
Carga de PU para
Absorción de Impacto

