

Abriendo camino al bienestar..

Perseverance
destalonado
42-03



Normatividad Técnica:

DENSIDAD – 0,52 (+/- 0,02) g/cm³.

DUREZA – 45 +/- 2 SHORE A.

PESO PROMEDIO – 540 Gramos

.RESISTENCIA A LA ABRASIÓN – Norma (ASTM D1630 - ISO 4649) Max. 160 mm³.

RESISTENCIA A LA FLEXIÓN – Norma (NTC – 20344) Max. 4mm en 30 Kilociclos.

RESISTENCIA AL RESBALAMIENTO – Norma (UNE-EN ISO 20344 - UNE-EN ISO 20345)
Coeficiente de fricción mayor a 0.41.

RESISTENCIA DIALECTRICA – Norma dieléctrica (ASTM F 2413 – ASTM F 2412) Menor a 1 mA de fuga
en 1 min 18 KV.

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS – Norma (UNE EN ISO 20345) Aumento de volumen menor al 12%.

4

**MESES
DE GARANTÍA**

EN CONDICIONES
NORMALES DE USO

TALLAS

34 - 44

(RH)
Resistente a
Hidrocarburos

(AD)
Suela en Poliuretano de
Carga Repartida Antideslizante

(MD)
Suela Monodensidad
Resistente a la Abrasión

(DE)
Protección Contra
Riesgo Eléctrico

(AI)
Carga de PU para
Absorción de Impacto

